

Expanderat glas som isolering av tätkärna

En kort information

Ingvar Ekström
Sweco Energuide

Bakgrund

- Anpassning till dimensionerande flöde
- På senare år flera höjningar av tätkärna
- Ibland svårt branta upp krön
- Lättfyllning, minskar totalvikt vid urschaktring
- Bristande täckning mot tjälnedträgning invid betongkonstruktioner
- Undvika valvverkan (sjunkhål som fortplantas till krön)

Hasopor (Norge)

- Expanderat glas
- 98 % återvunnet glas (miljöcertifierat)
- Materialstorlek 0 – 50 mm (0 – 60 mm)
- Densitet 0,2 – 0,4 ton/m³ (sväller 5 ggr vid produktion)
- Drar åt sig vatten på plats, blir a 50 kg/m³ tyngre efter 4 år



Hasopor

- Kantigt, beter sig som sprängt friktionsmaterial, går att lägga lutande, 45° inre friktionsvinkel
- Keramiskt material, svagare än krossmaterial, tål lägre vertikalspänning
- Materialskiljande lager (geotextil) över och under
- Dränerande, kapillärbrytande
- 15 - 40 % av jordtrycket mot stödkonstruktioner
(jämfört med krossmaterial)




Isolerande förmåga

- Lågt värmceledningstal (λ -värde) 0,10 – 0,15 W/mK
- Upp till tredubbel tjocklek krävs jmf. med cellplast
- Bygger mer på höjden än cellplast
- Frostbeständigt, men skall läggas ut vid plusgrader

Packning

- Lätthanterat, tippas på plats (jämförelse med isolerskivor, vind, placering mm)
- 4 överfarter 100 – 200 kg vibroplatta
- 4 överfarter med vibrerande vält, statisk linjelast 10 – 20 kN/m
- Läggs ut i max 800 mm lager
- Kan vara svårpackat, vibrovält kan vara svårstyrd och kan tra
- Behöver ett bra mothåll från sidorna (ex. betongkonstruktioner)
- Packas direkt på glas eller på fiberduk (materialseparerande)
- Kan behöva stabiliseringar ovanpå innan packning (200 mm bärslag eller liknande)
- Sätter sig upp till 25 % under packning (volym)
- En viss nedkrossning sker

Typutformning




Bärighet

- "God" bärighet (skiftande erfarenheter, beror eventuellt på utformning och lagertjocklek)
- Farbart (viss krossning kan ske)




Tidigare erfarenheter

- Första installationen i Sverige runt 2007
- Fyra – fem installationer ?








Annat att tänka på

- Dammbrottsförlopp påverkas (fuseplug). Isolerskivor fördröjer, Hasoporen oklar, men beter sig sannolikt mer som ett friktionsmaterial
- Dammbrottsförsök med isolerskivor gjorda i Älvkarleby
- Hydraulisk konduktivitet $> 0,1 \text{ m/s}$ (genomströmning)

Litteratur

- SGI – Handbok (2008)
- Många referenser



Andra alternativ

- Lecakular 12 – 20 mm (lättklinker)
- Såga upp isolerskivor (cellplast)
- mm



A photograph of a long bridge, likely the Oresund Bridge, stretching across a body of water at sunset. The sky is filled with warm orange and yellow hues. The water in the foreground has small ripples.

SWECO ✠